



PROCOP
— 1802



REACTO - CB

Selbstdurchschreibepapier, rückseitig gestrichen
Carbonless paper, coated on the back
Papel autocopiativo, dorso recubierto
Papier autocopiant, couché au verso

Technische Daten / Technical Data / Datos Técnicos / Données Techniques

Merkmal Property Propiedad Caractéristique	Prüfnorm Standard Norma Norme	Einheit Unit Unidad Unité	Wert Value Valor Valeur						Toleranz Tolerance Tolerancia Tolérance
CB			56	60	70	80	90	95	
Flächengewicht Basis weight Gramaje Grammage	ISO 536	g/m ² gsm	56	60	70	80	90	95	± 4 %
Dicke Caliper Calibre Epaisseur	ISO 534	µm	74	78	88	98	113	117	± 5
Glätte Bekk (OS) Smoothness Bekk (TS) Lisura Bekk anverso Lissé Bekk recto	ISO 5627	s	35	35	35	35	35	35	± 20
Weiß R457 Brightness R457 Blancura R457 Blancheur R457	ISO 2470	%	98	103	103	103	103	103	± 3
Opazität Opacity Opacidad Opacité	ISO 2471	%	81	81	83	86	88	88	± 3
Reißlänge längs Breaking length md Longitud de rotura Longueur de rupture SM	ISO 1924-1	m	6.500						± 1.500
Feuchte absolut Absolute humidity Humedad absoluta Humidité absolue		%	5,8						± 0,3

Änderungen vorbehalten / subject to change without notice / sujeto a cambio sin previo aviso / sous réserve de modifications