



PROCOP
— 1802



REACTO - CF

Selbstdurchschreibepapier, vorderseitig gestrichen
Carbonless paper, coated on the front
Papel autocopiativo, cara recubierta
Papier autocopiant, couché au recto

Technische Daten / Technical Data / Datos Técnicos / Données Techniques

Merkmal Property Propiedad Caractéristique	Prüfnorm Standard Norma Norme	Einheit Unit Unidad Unité	Wert Value Valor Valeur					Toleranz Tolerance Tolerancia Tolérance
CF			57	80	90	130	173	
Flächengewicht Basis weight Gramaje Grammage	ISO 536	g/m ² gsm	57	80	90	130	173	± 4 %
Dicke Caliper Calibre Epaisseur	ISO 534	µm	70	90	105	140	200	± 5
Glätte Bekk (OS) Smoothness Bekk (TS) Lisura Bekk anverso Lissé Bekk recto	ISO 5627	s	50	40	40	40	40	± 20
Weißte R457 Brightness R457 Blancura R457 Blancheur R457	ISO 2470	%	93	93	95	95	95	± 3 %
Reißlänge längs Breaking length md Longitud de rotura Longueur de rupture SM	ISO 1924-1	m	6.500					± 1.500
Feuchte absolut Absolute humidity Humedad absoluta Humidité absolue		%	5,8					± 0,3

Änderungen vorbehalten / subject to change without notice / sujeto a cambio sin previo aviso / sous réserve de modifications