



PROCOP
— 1802



REACTO - CFB

Selbstdurchschreibepapier, beidseitig gestrichen
Carbonless paper, coated on both sides
Papel autocopiativo, ambas caras recubiertas
Papier autocopiant, couché des deux côtés

Technische Daten / Technical Data / Datos Técnicos / Données Techniques

Merkmal Property Propiedad Caractéristique	Prüfnorm Standard Norma Norme	Einheit Unit Unidad Unité	Wert Value Valor Valeur		Toleranz Tolerance Tolerancia Tolérance
CFB			53	60	
Flächengewicht Basis weight Gramaje Grammage	ISO 536	g/m ² gsm	53	60	± 4 %
Dicke Caliper Calibre Epaisseur	ISO 534	µm	70	80	± 5
Glätte Bekk (OS) Smoothness Bekk (TS) Lisura Bekk anverso Lissé Bekk recto	ISO 5627	s	45	45	± 20
Weiß R457 Brightness R457 Blancura R457 Blancheur R457	ISO 2470	%	92	92	± 3
Reißlänge längs Breaking length md Longitud de rotura Longueur de rupture SM	ISO 1924-1	m	6.500	6.500	± 1.500
Feuchte absolut Absolute humidity Humedad absoluta Humidité absolue		%	5,8	5,8	± 0,3

Änderungen vorbehalten / subject to change without notice / sujeto a cambio sin previo aviso / sous réserve de modifications